

## Produktdatablad Hasopor Skumglas F20

| Produktdeklaration 2023-05-12, Hasopor skumglas 10-20+                       |            |
|------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Tillverkare:                                                                 | Hasopor AB |
| EN 13055-1:2002 og -2:2004                                                   |            |
| Lätt fylnad för bunden och obunden användning, tillverkad av återvunnet glas |            |
| Avvikelser från deklarerade värden ± 15 %                                    |            |

| Egenskaper Hasopor Skumglas F20 10-20+ mm                   |                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kornstorlek                                                 | 10–20+ mm<br>Överfraktion 8–12 %<br>Överfraktion bryts ner i mindre bitar under hantering och komprimering |
| Vattenabsorption – 24 timmar nedsänkt (NS-EN 1097-6, C)     | Ökad vikt med 18-25%                                                                                       |
| Partikeldensitet, $\rho_{rd}$ (EN 1097-6)                   | 611 kg/m <sup>3</sup>                                                                                      |
| Torrdensitet efter packning (kompressionsfaktor 1,15-1,2)   | < 265 kg/m <sup>3</sup>                                                                                    |
| Torr densitet, lös packning (EN 1097-3)                     | 225 kg/m <sup>3</sup>                                                                                      |
| Motstånd mot krossning (vid 20 % kompression) (EN 13055, C) | 1,1 MPa                                                                                                    |
| Frost- / tinemotstånd (EN 1367-7)                           | 0,2 %                                                                                                      |
| Värmeledningsförmåga W/mK (EN 12664-1)                      | 0,1079                                                                                                     |
| Kappilär stighöjd (EN 1097-10)                              | 280 mm                                                                                                     |
| Inre friktionsvinkel                                        | 43°                                                                                                        |
| Hälsa och miljöpåverkan                                     | Inga kända skadliga ämnen                                                                                  |